


01354

Afstandsteun kunststof (PA) met metalen draad 5 S 35-00

Dijkman | Afstandsteunen serie 5 S



Een geïsoleerde opbouw op 35 mm afstand realiseert u eenvoudig met de 01354. De steun heeft aan beide zijden een M5-binnendraad van elektrolytisch verzinkt staal, zodat hij direct aansluit op standaard bevestigingsmateriaal. Het lichaam is over de volledige lengte zeskant (SW 13), zodat u de steun op elke positie met een steeksleutel kunt vastzetten. Het isolerende lichaam is uitgevoerd in polyamide 6 (PA6). Polyamide 6 heeft een hoge verwekingstemperatuur en voldoet aan vlamklasse UL 94 V-2. Deze afstandsteun is daarmee de logische keuze voor schakel- en verdeelinrichtingen en voor de kasten- en paneelbouw.

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Artikelnummer Dijkman	01354
EAN	8721352221111
Type	5 S 35-00
Uitvoering	binnendraad / binnendraad
Draadmaat	M5
Lengte steun L (excl. draad)	35 mm ± 0,5 mm
Diepte binnendraad	7 mm
Vorm lichaam	Zeskant SW 13 over volledige lengte
Materiaal lichaam	Polyamide 6 (PA6) – Akulon® F223-D (Envalior)
Materiaal draad	Staal, elektrolytisch verzinkt
Verpakkingseenheid	100 stuks

Kenmerken & toepassingen

Kenmerk	Toelichting
Functie	Geïsoleerd op afstand monteren van componenten, rails en montageplaten
Isolatie	Kunststof lichaam scheidt beide draadzijden elektrisch van elkaar
Toepassingen	Schakel- en verdeelinrichtingen, besturingskasten, kasten- en paneelbouw
Montage	Met steeksleutel op zeskant SW 13
Typecode	5 = M5 · S = steun · 35 = lengte steun (mm) · 00 = zijde 1 binnendraad / zijde 2 binnendraad
Op aanvraag	Afwijkende lengtes in stappen van 1 mm

Elektrische & materiaaleigenschappen

Parameter	Waarde
Nominale stoothoudspanning U _{imp}	12 kV
Nominale isolatiespanning U _i	1000 V
Beproeving	Getest door KEMA volgens IEC 947-1 op representatieve typen uit de reeks (testrapport 99.5700.01-KRQ/IBA, 1999)
Uitbreeksterkte insert	3,8 Nm
Losbreeksterkte	380 g
Vlamklasse UL 94	V-2
Doorbuigingstemperatuur onder belasting (1,8 MPa, ISO 75-2/A)	60 °C
Vicat-verwekingstemperatuur	195 °C (ISO 306/B50)
Smelttemperatuur	220 °C (ISO 11357-3)
Kruipstroomvastheid CTI	600 V (IEC 60112)
Gloeidraad-ontvlambaarheidsindex (GWFI)	900 °C @ 1,5 mm (IEC 60695-2-12)

Technische tekening

Maattekening van type 5 S 35-00; maten in mm.

